



SCHEMA TECNICA

100% Monofilamento PTFE

Cordflon®

Lingua:	IT
Revisione N°:	5
Data Revisione:	19/07/24
Data Precedente:	15/01/24

Caratteristiche	Valore	Unità di misura	Tolleranza	Standard
Colore	Naturale			
Descrizione del prodotto	Non sinterizzato			
Spessore	0,175	mm	± 0,015	
Lunghezza	75	m	± 3	
Densità	0,60	g/cm ³	± 0,10	ISO 1183 Method A
Caratteristiche principali del prodotto	Morbido, flessibile e comprimibile Resistenza chimica universale Bassa fibrillazione			
Resistenza termica	Stabile tra -200°C and +240°C			
Resistenza chimica	pH 0-14			
Note Chimiche	PFOA e APFO non sono contenuti nel prodotto e non sono usati per la fabbricazione nel processo produttivo			
Certificati/Standards	- BS7786:2006 (grade H) - WRAS			
Usi	- Acqua calda e potabile - Gas (non certificato) - Ossigeno gassoso (non certificato)			
Note sull'utilizzo	Assicurarsi di aver pulito la filettatura in metallo o in plastica prima dell'applicazione del monofilamento sigillante. Coppia di serraggio 150 Nm (±10) Nm. Il numero di avvolgimenti consigliato è:			
	Diametro del tubo*	Numero di avvolgimenti	Diametro del tubo*	Numero di avvolgimenti
	1/8"	9-15	1 1/4"	15-22
	1/4"	11-17	1 1/2"	16-24
	1/2"	12-18	2"	22-32
	3/4"	13-19		
	1"	14-21		
*Per gli altri diametri, regolare di conseguenza il numero di avvolgimenti				